



Gattocel Italia S.p.A.
www.gattocel.com
Total Quality Management
ISO 9001 - ISO 14001

AK_texpaper /G3giallo

collante per carta da parati,
tessuti e **rivestimenti murali delicati**

CAMPO D'IMPIEGO

AK-texpaper è una colla speciale per uso professionale utilizzata nel campo della rifinitura d'interni per l'applicazione di carta da parati normale, parati delicati, tessuti murali, carte speciali di media o leggera grammatura e simili. Specifico per le applicazioni in cui la trasparenza del collante è determinante per una posa senza macchie o aloni sulle giunture (stoffe, tessuti, rivestimenti murali delicati).

VANTAGGI

AK-texpaper è un collante concentrato in polvere a base di resine naturali modificate di altissima qualità (cellulosiche pure). Sciolto in acqua si trasforma in una pasta trasparente, fortemente adesiva, facilmente lavorabile e resistente alle muffe ed al calore. L'alta disperdibilità in acqua di AK-texpaper ne consente un semplice e veloce utilizzo. La sua perfetta trasparenza consente anche l'incollaggio di rivestimenti murali delicati, tessuti, carte speciali e simili. AK-texpaper offre agli applicatori la possibilità di posare rivestimenti sensibili alle colle e difficili da pulire, l'assenza di macchie nei teli e nelle giunture garantisce incollaggi estremamente puliti e sicuri.

AVVERTENZE

Per l'applicazione di carte da parati viniliche o pesanti utilizzare "AK-vinylpaper (G3 blu), collante a forte adesività per parati vinilici.

RESA

Con 1 astuccio/pacchetto di AK-texpaper si possono posare da 30 a 50 mq di carta da parati. La resa varia sensibilmente in rapporto agli assorbimenti del supporto e del rivestimento murale da applicare.

CONFEZIONAMENTO

TIPO	DOSI	SCATOLE DA
Astuccio di carta	1 * (141,7 gr / 5 once)	72 pezzi
*: con 1 DOSE si possono additivare 4 /5 litri di acqua		





DATI TECNICI

FISICI

Collante in polvere concentrato a base di resine naturali (cellulosiche pure) e sintetiche

Stato fisico Miscela in granuli

Colore Bianco

Peso specifico Non applicabile

PER L'APPLICAZIONE

Temperatura di utilizzo da +7° a +30° C.

Agente di diluizione Acqua pulita

Rapporto di diluizione 1 astuccio/pacchetto in 4+5 litri di acqua secondo il tipo di uso (vedi tabella dosaggi)

Tempo di attesa dopo la dispersione in acqua della polvere/granuli 20+25 minuti

Caratteristiche del collante ottenuto

- aspetto pasta gelatinosa
 - colore trasparente
 - viscosità mPas 5.500 tixotropica (dato riferito ad 1 Dose di AK-texpaper in 5 Lt di acqua)
 - valore PH 7,5

Tempi di essiccazione del collante 24+36 ore (in base al tipo di supporto e di rivestimento murale)

FINALI

TIPO di PRESTAZIONE COLLANTE PER CARTA DA PARATI, TESSUTI E RIVESTIMENTI MURALI DELICATI

ASPETTO FINALE TRASPARENTE

Resistenza al calore ed alle muffe Buona

Temperatura di esercizio da -15° a +65° C.

Dati tecnici rilevati a 23° C. e 50 % di Umidità Relativa. Essi possono variare sensibilmente secondo le condizioni ambientali. I tempi possono aumentare in presenza di basse temperature o umidità dell'aria, e diminuire con alte temperature, ventilazione o supporti molto assorbenti.

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto

I supporti dovranno essere puliti, uniformi, privi di residui di trattamenti precedenti e resi ruvidi se poco assorbenti. Supporti molto assorbenti dovranno essere preparati applicando una mano di primer ottenuto sciogliendo una dose di prodotto in 15 litri di acqua pulita.

Preparazione del prodotto

AK-texpaper viene preparato versando lentamente il contenuto di un pacchetto in acqua pulita sotto agitazione. La quantità di acqua consigliata varia da 5 a 6 litri di acqua in base al tipo di utilizzo (vedi tabella seguente). Dopo circa 20/25 minuti di riposo si otterrà una pasta adesiva omogenea, priva di grumi e molto scorrevole. Essa potrà essere stesa a pennello sul retro del rivestimento da applicare.

Tabella Dosaggi

Tipo di utilizzo	Dosi di AK-texpaper	Lt di acqua
Primer	1	15
Carta da parati normale	1	5
Tessuti, carte speciali, vinilici leggeri	1	4

Applicazione

Dopo aver preparato e fatto riposare il prodotto, agitare bene nuovamente subito prima dell'applicazione, quindi spalmare sul retro del telo. Ripiegare il telo verso la metà in modo che le parti incollate si sovrappongano, fare macerare 5/10 minuti e applicare sulle pareti lisciando con spatola o spazzola per tappezziere. Curare bene la pressione sulle giunture eliminando le sbavature di colla con una spugna umida.

Per alcuni tipi di carta o di tessuto è necessario spalmare la colla sulla parete. In ogni caso raccomandiamo di seguire i consigli del produttore di rivestimenti.

**Avvertenze**

A causa della diversità dei rivestimenti murali presenti sul mercato e della varietà dei metodi di applicazione consigliati dai fabbricanti, consigliamo di effettuare (soprattutto per applicazioni particolari o per rivestimenti speciali) prove preventive rispettando le istruzioni di questi ultimi.

Le proprietà adesive di AK-texpaper possono essere aumentate additivando con AK-G5, collante speciale, pronto all'uso, per parati, bordi decorativi e additivo rinforzante per colle. In questo caso si perde la perfetta trasparenza del prodotto.

Pulizia attrezzi

Lavare gli attrezzi usati con acqua prima che asciughi il prodotto.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE

Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Nella fase di preparazione del prodotto usare un apparato respiratorio adatto. Durante l'utilizzo seguire le norme di buona igiene industriale. Non disperdere il prodotto o il contenitore nell'ambiente. Prodotto non classificato pericoloso secondo la Dir. 1999/45/CE.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ASCIUTTO. Il prodotto è stabile 36 mesi se conservato negli imballi d'origine, all'interno delle confezioni in cellophane termoretrato, ben chiusi, ad una temperatura tra + 5° e + 30° C. **TEME L'UMIDITÀ.**

VOCE DI CAPITOLATO

"I rivestimenti murali saranno applicati con "AK-texpaper, della GattoceI Italia S.p.A., collante concentrato in polvere a base di resine naturali e sintetiche per carta da parati, tessuti e rivestimenti murali delicati.

AK-texpaper sciolto in acqua si trasforma in una pasta adesiva pennellabile, trasparente, che non crea macchie o aloni.

Il ciclo applicativo prevede la preparazione del supporto che dovrà essere pulito, uniforme e privo di residui di trattamenti precedenti. I supporti poco assorbenti dovranno essere resi ruvidi, quelli molto assorbenti saranno preparati con una mano di primer (ottenuto con 1 pacchetto di AK-texpaper in 15 litri di acqua).

Versare il contenuto di un pacchetto in 4/5 litri di acqua sotto agitazione.

Dopo circa 20 minuti spalmare il collante sul retro del telo, fare macerare 5/10 minuti, e applicare sulle pareti liscando con una spatola.

Il consumo totale finale sarà di circa 1 pacchetto di AK-texpaper ogni 30 mq di rivestimenti da posare. AK-texpaper garantisce un incollaggio duraturo e resistente al calore ed alla formazione di muffe".

info

tel 0918691371

fax 0918690262

info@gattoceI.com

Le informazioni e i dati elencati si basano su analisi e prove di laboratorio effettuate utilizzando metodi che riteniamo essere esatti. La GattoceI Italia S.p.A. non può avere conoscenza di tutte le applicazioni e le condizioni d'impiego in cui possono essere utilizzati i propri prodotti. In ogni caso, non essendo l'utilizzo sotto il nostro diretto controllo, viene richiamata, all'attenzione dell'operatore l'opportunità di effettuare prove di verifica a sua cura. Appartiene all'utilizzatore la responsabilità di determinare se il prodotto qui descritto si presta in maniera appropriata all'utilizzo al quale è destinato.