



WP_salvafughe

Impermeabilizza e protegge le fughe di pavimenti, bagni, docce, cucine Microemulsione antimacchia

Gattoceel Italia S.p.A.
www.gattoceel.com
Total Quality Management
ISO 9001 - ISO 14001

CAMPO D'IMPIEGO

WP-salvafughe è utilizzato per il trattamento delle fughe cementizie delle piastrelle, è compatibile con ogni tipo di fuga cementizia, anche se colorata, e può essere usato all'interno e all'esterno.

Può anche essere impiegato per impermeabilizzare piccole e medie superfici in cotto, marmo, pietra, materiali lapidei e simili.

VANTAGGI

WP-salvafughe crea una barriera protettiva, idrorepellente e invisibile contro acqua, umidità, pioggia e sporco.

Riduce l'assorbimento di oli, grassi, sostanze liquide acide o alcaline conferendo alle fughe trattate "bassa presa di sporco"; ciò evita la formazione di macchie e aloni agevolando le operazioni di pulizia.

Il suo utilizzo conferisce alle superfici trattate diverse proprietà:

- ▶ Elimina l'assorbimento d'acqua, migliora conducibilità termica e proprietà isolanti
- ▶ Protezione dai danni causati dall'umidità (muffe, efflorescenze, distacchi, macchie, sfarinamenti)
- ▶ Blocca e neutralizza i sali solubili presenti all'interno delle fughe (anti-salnitro)
- ▶ Non crea pellicole, è trasparente e lascia inalterato aspetto e traspirabilità delle fughe trattate
- ▶ L'assenza di solventi e sostanze nocive ne permette l'uso all'interno senza problemi di tossicità per gli operatori.

AVVERTENZE

Non usare su ceramica, marmo lucidato, supporti non assorbenti.

Su alcune superfici può avere un leggero effetto tonalizzante.

RESA

Varia sensibilmente secondo le modalità d'uso. Con 1 Lt di **WP-salvafughe** (steso solo sulle fughe) si possono trattare fino a 50 mq.

A titolo puramente indicativo con 1 Lt si trattano le fughe di circa 30 mq di pavimento (piastrelle cm 33x33 e fughe da 5 mm).

Se steso su tutta la superficie, con 1 Lt di **WP-salvafughe** si trattano in media 7 mq (Lt 0,15 /mq).

CONFEZIONAMENTO		
TIPO	LITRI	SCATOLE DA
Bottiglia in plastica da	0,75	24 pezzi
Tanica in plastica da	5	4 pezzi
Tanica in plastica da	25	-



**DATI TECNICI****FISICI****Emulsione in base acquosa di resine nanosilaniche e fluorocarboniche**

Stato fisico	Liquido
Colore	Lattiginoso
Peso specifico	1,015
Viscosità	20 mPa.s (BROOKFIELD)
Valore PH	7
Infiammabilità	NO
Contenuto massimo di COV	0 g/l (dir. 2004/42/CE) Valore limite UE di COV (cat. BA/ h) 30 g/l (2010)

PER L'APPLICAZIONE

Temperatura di utilizzo	da +5° a +30° C.
Numero di mani da stendere	1
Tempi di essiccazione	
secco al tatto	30 minuti
calpestabilità	1 - 2 ore
essiccazione totale	24 ore

FINALI

TIPO di PRESTAZIONE	IMPREGNANTE IDROPELLENTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA NON FILMOGENO TRASPIRANTE CALPESTABILE
ASPETTO FINALE dopo essiccazione	INVISIBILE
Temperatura di esercizio	da -20° a +80° C.
Impermeabilità all'acqua	Positiva - Colonna d'acqua in classe W1
Resistenza ai cicli di invecchiamento (weathering test)	Positiva - Resistenza gelo-disgelo, sole-pioggia (heat-rain), invecchiamento accelerato, UVB/condensa.
Riduzione assorbimento acqua	> 95%

Dati tecnici rilevati a 23°C. e 50 % di Umidità Relativa. Essi possono variare sensibilmente secondo le condizioni ambientali. I tempi possono aumentare in presenza di basse temperature o umidità dell'aria, e diminuire con alte temperature, ventilazione o supporti molto assorbenti.

MODALITÀ D'USO**Preparazione del supporto**

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, sgrassate e prive di residui di trattamenti precedenti. Eliminare incrostazioni, residui cementizi o altri depositi con **CS-pulitore**, pulente acido (su marmo/pietre calcaree usare **CS-pulitore B**).

Per macchie di grassi, oli, altri depositi resistenti ai pulitori, intervenire con diluente (sintetico, nitro o acetone). È preferibile testare sempre il pulitore/diluente in una piccola porzione nascosta di pavimento per verificarne efficacia e compatibilità.

Otturare eventuali fessure o crepe evidenti con **CS-stuck**, stucco cementizio impermeabilizzante, fibrorinforzato (o con stucco/fuga cementizia idoneo).

Se usato all'esterno scegliere una giornata senza rischio di pioggia nelle 12 ore successive. Non usare su superfici calde, fortemente assolate o con forte vento.

Preparazione del prodotto

WP-salvafughe è pronto all'uso e viene applicato a pennello. Agitare prima dell'uso.

Se usato steso su tutta la superficie si può anche usare a spruzzo (a 15/20 cm dal supporto usando irroratori a bassa pressione, max. 0,5 bar).

Applicazione

Applicare con pennello idoneo in corrispondenza delle fughe, quindi rimuovere subito le sbavature di prodotto dalle piastrelle con panno o carta.

Su mosaici o piastrelle assorbenti (cotto, gres, pietra porosa) stendere il prodotto su tutta la superficie. Calpestabile dopo 1 / 2 ore in base all'assorbimento del supporto.

Le superfici con **WP-salvafughe** sono sovra verniciabili e possono essere trattate nel tempo con cere o polish.

**Avvertenze**

Su alcune superfici può avere un leggero effetto tonalizzante. Proteggere le superfici adiacenti alle superfici da trattare. È importante attenersi scrupolosamente alle indicazioni per la preparazione del supporto.

Non usare sotto i 5° C. o con minaccia di pioggia. Non usare su superfici calde.

Pulizia attrezzi

Lavare con acqua, preferibilmente calda, prima che asciughi il prodotto.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE

Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante l'uso seguire le norme di buona igiene industriale. Tenere fuori della portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente.

Prodotto non classificato pericoloso secondo il Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

Conforme alle norme sull'inquinamento atmosferico (dir. 2004/42/CE).

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

STOCCAGGIO

Negli imballi originali, ben chiusi, in luogo fresco e asciutto. Conservare ad una temperatura tra + 5° e + 30° C. .

Usare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione (vedi "Lotto Prod. ggmmaa" stampato sull'imballo).

VOCE DI CAPITOLATO

"I lavori di protezione idrorepellente antimacchia delle fughe cementizie saranno effettuati mediante l'applicazione di WP-salvafughe, microemulsione antimacchia a base di nanosilani e fluorocarbonio della Gattoceel Italia SpA.

Il ciclo applicativo prevede la pulizia delle superfici da trattare che dovranno essere asciutte, sgrassate, prive di crepe e residui di trattamenti precedenti.

Applicare una mano uniforme a pennello di WP-salvafughe. Si raccomanda una buona saturazione del supporto, evitando ristagni superficiali di prodotto. Attendere 2 ore per poter calpestare le superfici.

Il trattamento crea una protezione invisibile e traspirante. Protegge dagli agenti atmosferici, blocca l'assorbimento di acqua, umidità e sporco.

Il consumo totale finale non dovrà essere inferiore a 0,15 Lt/mq."

info

tel 0918691371

fax 0918690262

info@gattoceel.com

Le informazioni e i dati elencati si basano su analisi e prove di laboratorio effettuate utilizzando metodi che riteniamo essere esatti. La Gattoceel Italia S.p.A. non può avere conoscenza di tutte le applicazioni e le condizioni d'impiego in cui possono essere utilizzati i propri prodotti. In ogni caso, non essendo l'utilizzo sotto il nostro diretto controllo, viene richiamata, all'attenzione dell'operatore l'opportunità di effettuare prove di verifica a sua cura. Appartiene all'utilizzatore la responsabilità di determinare se il prodotto qui descritto si presta in maniera appropriata all'utilizzo al quale è destinato.